



" " .15, .4
 : +7 (495) 796-50-01
 E-mail: :info@irida-lkm.ru

№	Операция	Материалы	Рекомендации
1.	Обдув	Сжатый очищенный воздух	P -2 атм.
2.	Обезжиривание	Ацетон	Использовать чистую ветошь и перчатки
3.	Нанесение 1слоя пигментного полиуретанового грунта	Грунт SPUP 200 100 в.ч. Отвердитель SH 115 20 в.ч. Растворитель STF 043 30 в.ч. Жизнеспособность смеси 3-4 часа	P/возд.= 2,5–3 атм. Влажность возд.= 45–65% Температура возд. = 18-24° C Диаметр форсунки =1,7-2 мм. Вес мокрого слоя =80-100 г/м2.
4.	Сушка межслойная (этажерка)	Время 30 минут	
5.	Нанесение 2 слоя пигментного полиуретанового грунта	Грунт SPUP 200 100 в.ч. Отвердитель S 115 30 в.ч. Растворитель STF 043 30 в.ч.	P/возд.= 2,5–3 атм. Влажность возд.= 50–70% Температура возд. = 18-24° C Диаметр форсунки =1,7-2 мм. = 80-100 / 2
6.	Сушка полная(этажерка)	Время 6 часов	
7.	Шлифование поверхности	Зерно = P280–320	
8.	Нанесение финишных покрытий SEDIPAN		