

**SIVAM** VERNICI
NUOVA S.I.V.A.M. S.p.A.

№	Операция	Материалы	Рекомендации
1.	Обдув	Сжатый очищенный воздух	P -3 атм.
2.	Обезжиривание	Ацетон	Использовать чистую ветошь и перчатки
3.	Нанесение 1слоя пигментного полиуретанового грунта	Грунт LBP578 100 в.ч. Отвердитель LCB178 30 в.ч. Растворитель DPUR2000 30 в.ч. Жизнеспособность смеси 4 часа.	P/возд.= 2,5–3 атм. Влажность возд.= 50–70% Температура возд. = 18-22° С Диаметр форсунки =1,8-2 мм. Вес мокрого слоя = 80-120 г/м.
4.	Сушка межслойная (этажерка)	Время 30 минут	
5.	Нанесение 2 слоя пигментного полиуретанового грунта	Грунт LBP578 100 в.ч. Отвердитель LCB178 30 в.ч. Растворитель DPUR2000 30 в.ч. Жизнеспособность смеси 4 часа	P/возд.= 2,5–3 атм. Влажность возд.= 50–70% Температура возд. = 18-22° С Диаметр форсунки =1,8-2 мм. Вес мокрого слоя = 80-120 г/м.
6.	Сушка полная(этажерка)	Время 4 часа	
7.	Шлифование поверхности	Зерно = P280–320	
8.	Нанесение финишных покрытий SIVAM		